

# MASSA CORRIDA

## Massa niveladora para superfícies internas de alvenaria

Nivellement patê pour les surfaces de maçonnerie internes

### DESTINAÇÃO

Indicado para proporcionar acabamento liso em paredes de reboco e gesso previamente preparado.

### PROPRIEDADES

- Aspecto fosco.
- Excelente enchimento.
- Fácil aplicação e de lixar.
- Excelente rendimento.
- Rápida secagem.

### REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702, vigente do tipo 4.7.2

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto na embalagem	: pastoso
Aspetto do filme	: Fosco
Densidade	: 1,70 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Sólidos por peso	: 68% +/- 2%
Ponto de Ignição	: não aplicável
Rendimento teórico	: até 4 m <sup>2</sup> /l por demão dependendo do substrato e o método de aplicação
Secagem (20°C -65% UR)	: 1 horas ao toque
Repintura	: 4 horas
Cores	: branca
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

### UTILIZAÇÃO

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1. A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245

# MASSA CORRIDA

## Massa niveladora para superfícies internas de alvenaria

Nivellement patê pour les surfaces de maçonnerie internes

### APLICAÇÃO

#### Superfícies Novas:

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias). Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes ALTEZZA. Em superfícies de Gesso deve-se aplicar previamente uma demão de Fundo Preparador de Paredes ou Fundo Drywall ALTEZZA.

#### Repinturas:

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes ALTEZZA como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

**Condições de aplicação** : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Desempenadeira

**Limpeza das ferramentas** : água corrente

**Diluição** : pronto para uso

**Nº demão** : até atingir nivelamento

#### Precauções:

Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem.