

TINTA ESMALTE SINTETICO MAXPLUS



BOLETIM TÉCNICO

Produtos: Esmalte sintético à base de resina alquídica. Sua fórmula proporciona uma película lisa e brilhante, dificultando a aderência de sujeiras e riscos.

Indicado: Indicado para pintura em metais ferrosos, madeira, alumínio, galvanizado, PVC e alvenaria. Uso Externo e Interno

CLASSIFICAÇÃO: Produto classificado conforme norma NBR 11702 vigente e em conformidade com a NBR 15494 vigente tipo: 4.2.1.1 **Alto Brilho**, 4.2.1.2 **Acetinado** e 4.2.1.3 **Fosco**.

Preparação de superfície: Conforme Norma ABNT NBR 13245; 2011. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

Ambiente: Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

PINTAR			SECAR		
diluição	Para aplicar, use:	Vai usar airless?	Demãos	Tempo	Rendimento
10% diluir com Aguarrás.	Rolo de lã, rolo de espuma, Pincel, Trinchas e Airless	Diluir com 30% de aguarrás por litro e aplique com pressão 2,2 e 2,8 Kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² .	2 a 3 O número de demãos pode variar conforme método de aplicação, porosidade e absorção da superfície	Ao toque: 30min Entre demãos: 2h Final: 7h	800ML - Até 19M ² por demão 3,2 L - Até 76M ² por demão 3,6 L - Até 85,5M ² por demão

Composição: Resina Alquídica, pigmentos ativos, solventes alifáticos, secante e aditivos.

O QUE VAI PINTAR?	O QUE DEVE FAZER?
Metais com oxidação	Lixar, remover os pontos de ferrugem, e aplicar o fundo, após a secagem aplicar uma demão de Zarcão MAXPLUS. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.
Metais não ferrosos (galvanizado e alumínio)	Em galvanizado e alumínio lixar com uma lixa fina, remover as impurezas com pano embebido em Aguarrás. Aguardar a secagem e aplicar Fundo para Galvanizados MAXPLUS. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.
Madeiras novas	Aguardar a secagem total das madeiras. Lixar a superfície removendo os resíduos e aplicar uma demão de Fundo para Madeira. Superfícies com imperfeições devem ser corrigidas com Massa para Madeiras, deixar secar e lixar, aplicar uma demão de Fundo MAXPLUS para Madeira, lixar com lixa fina e remover o pó. Agora é só pintar.
Metais novos	Lixar e limpar com pano embebido em aguarrás. Aplicar uma demão de Zarcão MAXPLUS. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.
Pequenas imperfeições	Aplique MASSA PARA MADEIRA BASE ÁGUA MAXPLUS e em seguida aplique sobre a massa uma demão de FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA MAXPLUS.
Repinturas metal e madeira em bom estado	Remover as partes soltas, lixar bem para a remoção do brilho, retirar o pó e pintar.
Engordurada	Passar um pano embebido de THINNER ou AGUARRÁS até tirar toda a gordura.

Precauções: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando

esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274. Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110.

Químico Responsável.
CRQ 04450186 IV Região.

Fabricado por: PHD Tintas do Brasil LTDA
Endereço: Avenida Açaí, nº 875 lote:1.29- Distrito Industrial, CEP: 69075-904 Manaus – AM.
Telefone: 92 2020-1700
E-mail: vendas@phdtintas.com.br
Site: <https://phdtintas.com.br>

