



# FUNDO PREPARADOR PARA GALVANIZADO

## DEFINIÇÃO

O Fundo para Galvanizado proporciona excelente aderência sobre superfícies galvanizadas, zincada e alumínio, promovendo durabilidade do acabamento final.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplicação sobre superfície galvanizada, zincada e alumínio, externas e internas.

## PROPRIEDADES

- Proteção anticorrosão.
- Ótima aderência sobre superfícies:
- Durabilidade.
- Secagem rápida.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto da película seca	: Fosco
Densidade	: 1,30 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Teor de sólidos, em volume	: 51,00 +/- 2%
Teor de sólidos, em peso	: 71 +/- 2%
Rendimento teórico	: 17 m <sup>2</sup> /litro por demão, o rendimento pode variar de acordo com a superfície aplicada.
Cor	: Branco
Classificação	: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.1.1
Embalagens	: Litro: 0,800ml , Galão 3,2L e Latão 16L.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

**NORMA ABNT NBR 13245** – A superfície deve estar em bom estado, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

### Superfícies Novas:

Lixar e eliminar vestígios de graxa e óleo, em seguida aplicar Fundo para Galvanizado.

### Superfícies Repinturas:

Lixar até eliminar por completo a tinta antiga, deixando a superfície isenta de brilho, as partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas.

# FUNDO PREPARADOR PARA GALVANIZADO

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

- Rolo de espuma.
- Rolo para Tintas epóxi.
- Pincel/Trincha.
- Pistola/Airless (pressão de Pulverização: 2,5 a 3,5 kgf/cm<sup>2</sup> (35 a 50 psi)).

### Condições de Aplicação:

Evitar pintar em dias chuvosos e ou com temperatura acima de 40°C e umidade superior à 80%.

### Diluição:

- Rolos e Pinceis 10% de aguarrás em todas as demãos
- Pistola/Airless 25% de aguarrás em todas as demãos

## SECAGEM

Temperatura	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
	Seca ao toque	Cura	Mínimo	Máximo
10°C	30 a 40 minutos	28 dias	6 horas	3 a 4 semanas
20°C	15 a 25 minutos	28 dias	4 horas	2 a 3 semanas
30°C	10 a 20 minutos	28 dias	4 horas	1 a 2 semanas

## NORMA DE SEGURANÇA:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes e calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens.

Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como mascara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Tintas ALTEZZA não se responsabiliza pelo uso ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.