

# FUNDO PREPARADOR

**Fundo fixador a base de resina acrílica em emulsão**

Fixateur à base de résine acrylique en émulsion.

## DESTINAÇÃO

Fundo fixador para impregnação dos substratos levemente calcinados ou com pinturas antigas, após lavagem com alta pressão de água, uso externo e interno.

## PROPRIEDADES

- Aspecto fosco.
- Fácil aplicação.
- Excelente rendimento.
- Rápida secagem.

## REGULAMENTAÇÃO

**ABNT NBR 11702, vigente do tipo 4.1.2.8**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Aspetto na embalagem</b>	: líquido
<b>Aspetto do filme</b>	: incolor
<b>Densidade</b>	: 1,00 +/- 0,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Sólidos em peso</b>	: 9% +/- 2%
<b>Ponto de Ignição</b>	: não aplicável
<b>Rendimento teórico</b>	: até 14 m <sup>2</sup> /l por demão dependendo do substrato e o método de aplicação
<b>Secagem (20°C -65% UR)</b>	: 30 minutos ao toque
<b>Final</b>	: 4 horas
<b>Cores</b>	: incolor
<b>Estocagem</b>	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

## UTILIZAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1. A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245

# FUNDO PREPARADOR

**Fundo fixador a base de resina acrílica em emulsão**

Fixateur à base de résine acrylique en émulsion.

## APLICAÇÃO

### Superfícies:

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes ALTEZZA como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

**Condições de aplicação** : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Rolo e pincel

**Limpeza das ferramentas** : água corrente

**Diluição** : até 50% dependendo da absorção do substrato

### Processo de Aplicação

Substrato	Fundo	Acabamento
- Concreto - Fibro-cimento - Reboco - Pinturas antigas - Gesso	1 demão de Fundo Preparador	O Fundo Preparador deve ser recoberto com uma tinta de acabamento compatível.

### Precauções:

Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem.