

Tinta Emborrachada

Super Proteção Chuva & Sol

DEFINIÇÃO

Indicado para pintura e repintura de paredes externas de alvenaria, bloco de concreto, fibrocimento, texturas, massa Acrílica, cerâmica não vitrificada...

PROPRIEDADES

100% elastomérica
Impermeável.
Flexível.
Resistente à fissura.
Anti-mofo.

REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702 Vigente, do tipo 4.5.16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto da película seca	: Semi brilho
Número de componentes	: 1
Densidade	: 1,27 +/- 0,10 g/cm ³
C.O.V	: 40 - 60g/L
Sólidos por peso	: 45% +/- 5%
Rendimento teórico	: 4 a 6m ² / litro acabados dependendo o método de Aplicação e condições da superfície.
Secagem (20°C – 65% UR)	: 4 horas para toque/ Final 12 horas
Cores	: Branco e mais de 1.000 cores no leque
Estocagem	: 36 meses em embalagem completamente fechada e Longe de fientes de calor

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1. A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245.

UTILIZAÇÃO

APLICAÇÃO

Superfícies Novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas. Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Selador Acrílico ALTEZZA. Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes ALTEZZA. Para obter uma boa performance do produto recomendamos a aplicação de 5 demão de Tinta Emborracha Super Proteção Chuva & Sol.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro. Elimine o brilho da superfície através do lixamento. Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura. Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes ALTEZZA como base. Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão. Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

Condições de aplicação	: Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.
Material de Aplicação	: Rolo de lã, pincel e airless.
Limpeza das ferramentas	: água corrente
Diluição	: até 10% com água
Nº de demãos	: 3 a 5 demãos

HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FISPQ

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela PHD TINTAS DO BRASIL LTDA sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.